

ALBARIA™ INIEZIONE LC

Boiaccia da iniezioni per il consolidamento delle murature

Definizione del materiale

ALBARIA INIEZIONE LC è una boiaccia premiscelata di speciali leganti idraulici a granulometria fine ed elevata fluidità di colore chiaro. E' espansiva in fase plastica, per garantire anche il riempimento dei vuoti più piccoli. Garantisce una resistenza a compressione > 10 MPa ed è quindi classificabile come malta da muratura di tipo M10 secondo la normativa europea UNI EN 998/2.

Principali campi di applicazione

Iniezioni di consolidamento su:

- paramenti murari;
- volte ed archi;
- fondazioni.



Caratteristiche


Le caratteristiche peculiari di ALBARIA INIEZIONE LC sono:

- elevata fluidità e ritenzione d'acqua: queste caratteristiche consentono ad ALBARIA INIEZIONE LC di essere facilmente iniettato nella muratura e di non rilasciare facilmente l'acqua di impasto nella muratura evitando così il rischio di inibire l'idratazione della boiaccia;
- mantenimento della lavorabilità: questa proprietà consente all'impresa di operare con adeguati tempi di lavorazione;
- prestazioni meccaniche: pur essendo una boiaccia molto fluida, le prestazioni meccaniche sono del tutto idonee per il consolidamento di murature;
- bassissima temperatura di idratazione: si tratta di un requisito fondamentale per evitare l'insorgere di fessurazioni legate agli stati di coazione di natura termica all'interno della muratura;
- elevata permeabilità al vapore d'acqua: importante per consentire la normale traspirazione della muratura;
- nessuna reazione al fuoco: il materiale non è combustibile e non produce fumi (Euroclasse A1);
- materiale con marchio CE: il prodotto, il processo di produzione e il controllo qualità rispondono ai requisiti indicati dalla UNI EN 998/2.

Prestazioni

Le prestazioni sotto riportate sono ottenute con fluidità < 30 s al cono di Marsh

Bleeding, NorMaL M33-87	Assente
Fluidità, Flow Cone (12,7mm) CRC-C 611-80 e ASTM C 939	Iniziale < 30 s 30 min < 30 s 60 min < 40 s
Coefficiente di diffusione del vapore, EN 1745	$\mu < 35$
Resistenza ai solfati	Nessuna perdita di resistenza per provini immersi per 90 gg in soluzione Na ₂ SO ₄ al 5%
Resistenza a compressione, UNI EN 1015/11	> 10 MPa Classe M10
Adesione al supporto (per taglio), UNI EN 998/2	> 0,15 MPa
Caratteristiche espansive in fase plastica, CRD C 621	> 0,4%
Reazione al fuoco, EN 13501/1	Euroclasse A1

 1305
BASF CC Italia spa, Via Vicinale delle Corti, 21 Treviso Data affissione CE: vedi sacco 1305-CPD-0130
EN 998-2 Malta da muratura a prestazione garantita per scopi generali per l'utilizzo esterno in elementi soggetti a requisiti strutturali Resistenza a compressione: Categoria M10 Resistenza a taglio iniziale: 0,15 N/mm² (valore tabulato) Contenuto di cloruri: 0,04% Reazione al fuoco: Classe A1 Permeabilità al vapore acqueo: $\mu < 35$ (valore tabulato) Durabilità (al gelo/disgelo): NPD Sostanze pericolose: Conforme DM 10/05/2004 e DM 14/05/1996

Consumo e confezione

1,5 kg per litro di boiaccia fluida.

Sacco da 20 kg.



SCHEDA APPLICATIVA

Stoccaggio

Conservare il prodotto in luogo asciutto e coperto a temperatura compresa tra +5°C e +35°C.

Preparazione del supporto

Per prima cosa è necessario sigillare tutte le eventuali fessure e sconnessioni che possano diventare vie di uscita per la boiacca da iniezione. Si procede quindi ad eseguire sul paramento murario mediante trapano a rotazione, i fori d'iniezione, di diametro 20-40 mm e profondità pari a 2/3 dello spessore della muratura, creando una maglia a trama di triangolo equilatero. L'interasse tra foro e foro dipende dalla tessitura e dalla consistenza della massa muraria, tale distanza sarà stabilita in cantiere mediante preliminari prove d'iniezione.

Quando il consolidamento del paramento murario viene realizzato iniettando da entrambe le facce la maglia di fori deve essere a quinconce. In corrispondenza di ogni foro si infila per una profondità di circa 10 cm, un tubicino di iniezione di diametro 15-20 mm. Si fissa l'iniettore e si sigilla perfettamente.



Prima di iniziare l'iniezione, quando è possibile, si consiglia il lavaggio della massa muraria da iniettare mediante acqua a bassa pressione (massimo 1 atm all'ugello) introdotta a partire dai fori più alti. Il lavaggio consente una ottimale penetrazione della boiacca da iniezione.

Temperatura

ALBARIA INIEZIONE LC può essere impiegato quando la temperatura dell'ambiente è compresa tra +5°C e +40°C.

Miscelazione

La miscelazione dovrà essere eseguita mediante miscelatore e per piccole quantità con trapano "a frusta". Si sconsiglia la miscelazione a mano. La quantità d'acqua consigliata è di 6-6.6 litri per sacco, in funzione della fluidità necessaria in relazione allo specifico paramento murario.



Per ottenere una perfetta miscelazione si consiglia di aggiungere inizialmente al prodotto in polvere solo parte dell'acqua d'impasto e di omogeneizzare a bassa velocità per qualche minuto, successivamente aggiungere la restante parte di acqua necessaria per ottenere la fluidità desiderata, mescolando ancora per qualche minuto fino ad ottenere un impasto fluido, omogeneo e privo di grumi.

Applicazione

Iniettare la boiaccia a bassa pressione (massimo 1 atm all'ugello), partendo dalla fila inferiore di fori fino alla fuoriuscita dal foro superiore. All'uscita della boiaccia dal foro superiore, si chiude l'iniettore più basso e si procede all'iniezione di tutti i fori della prima fila.



Si procede quindi con lo stesso sistema fino alla fuoriuscita della boiaccia dal foro più in alto.





ALBARIA è un marchio del gruppo.

Dal 16/12/1992 BASF Construction Chemicals Italia Spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI-EN ISO 9001. Il Sistema di Gestione Ambientale è inoltre certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001.

BASF Construction Chemicals Italia Spa

Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italy
T +39 0422 304251 F +39 0422 421802
[http:// www.basf-cc.it](http://www.basf-cc.it) e-mail: infomac@basf.com

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona della BASF Construction Chemicals Italia Spa.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.
Giugno 2009