



The Chemical Company

CONCRESlVE® PRIMER

Promotore di adesione specifico per resine poliuretaniche e polisolfuriche

Descrizione e campi di applicazione

CONCRESlVE PRIMER è una resina a base epossidica bicomponente a bassa viscosità "water tolerant", progettata per garantire l'adesione ottimale delle resine sigillanti di tipo poliuretanico e per gli adesivi della linea ConcreSlve.

Consumo e confezione

Consumo teorico: 0,02 litri/m di giunto circa.
Unità da 3 kg: componente A 2 kg, componente B: 1 kg.

SCHEDA APPLICATIVA

Stoccaggio

Conservare il prodotto in luogo coperto, fresco ed asciutto (5÷30 °C) lontano dal contatto diretto con il sole, fuoco o fiamme libere.

Caratteristiche specifiche

Densità, ASTM D792	1,15 ± 0,05 kg/litro
Rapporto di miscelazione in peso	A / B = 2 / 1
Temperatura d'applicazione	5 ÷ 35 °C
Tempo di lavorabilità a 20 °C	20'
Pulizia degli attrezzi	Diluyente E100 per epossidiche

Preparazione del supporto

Tutte le superfici devono essere attentamente pulite per assicurare l'adesione al supporto. Tracce di oli o di altri distaccanti ed eventuali presenze di sostanze bituminose deve essere perciò necessariamente rimossa. Nel caso di supporto in acciaio garantire un grado di preparazione superficiale di tipo SA 2 1/2. Evitare il contatto del sigillante sui tre lati del giunto: utilizzare come materiale di riempimento il fondo giunto MASTERFLEX FONDO GIUNTO al fine di evitare l'adesione del sigillante al fondo.

Miscelazione

Aggiungere il componente B al componente A e miscelare con trapano a frusta per circa 1 minuto.

Applicazione

Applicare il primer a pennello. Prima di applicare poi il sigillante attendere che il primer vada fuori tatto (circa 3-4 ore).

CONCRESlVE®

CONCRESlVE è un marchio registrato del gruppo.

Dal 16/12/1992 BASF Construction Chemicals Italia Spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI-EN ISO 9001. Il Sistema di Gestione Ambientale è inoltre certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001.

BASF Construction Chemicals Italia Spa

Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italy
T +39 0422 304251 F +39 0422 421802
[http:// www.basf-cc.it](http://www.basf-cc.it) e-mail: infomac@basf.com

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona della BASF Construction Chemicals Italia Spa.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente. Maggio 2007