

UCRETE[®] PRIMER

Primers poliuretanic, senza solvente, specifici per le diverse pavimentazioni UCRETE

Definizione del materiale

UCRETE PRIMER è una famiglia di primers poliuretanic senza solvente, specifici per le diverse possibili condizioni del supporto che i sistemi UCRETE possono incontrare.

UCRETE PRIMER è disponibile nelle versioni:

- UCRETE PRIMER SC: tricomponente poliuretanic, a bassa viscosità, per applicazioni a rullo;
- UCRETE PRIMER LC: tricomponente poliuretanic, ad alta resistenza, da applicare a spatola come rasatura;
- UCRETE PRIMER LC AS: tricomponente poliuretanic, ad alta resistenza, conduttivo, da applicare a spatola come rasatura;
- UCRETE PRIMER RG: tricomponente poliuretanic, a bassa viscosità, per applicazioni a rullo o a pennello sulle superfici verticali di risvolto.

Stoccaggio

Tutti i componenti di UCRETE PRIMER devono essere conservati al coperto, evitando il contatto con il terreno, in un locale asciutto, ad una temperatura superiore a +5°C ed inferiore a +30°C. Evitare assolutamente che la parte 1 geli.

Principali campi di applicazione

Tipo di UCRETE PRIMER e pavimenti UCRETE abbinati:

TIPO DI UCRETE PRIMER	TIPO DI PAVIMENTO UCRETE						
	UCRETE UD200	UCRETE HF 100 RT	UCRETE DP	UCRETE DP AS	UCRETE MF	UCRETE MF AS	UCRETE RG
UCRETE Primer SC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
UCRETE Primer LC					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
UCRETE Primer LC AS				<input checked="" type="checkbox"/>			
UCRETE Primer RG							<input checked="" type="checkbox"/>

Caratteristiche

	UCRETE Primer SC	UCRETE Primer LC	UCRETE Primer LC AS	UCRETE Primer RG
Tempo di lavorabilità	10 minuti	10 minuti	10 minuti	25 minuti
Tempo di ricopertura, minimo-massimo a 20°C	12 – 48 ore	8 – 48 ore	8 – 48 ore	Fresco su fresco

Consumo teorico

	UCRETE Primer SC	UCRETE Primer LC	UCRETE Primer LC AS	UCRETE Primer RG
kg/m ²	0,2 – 0,4	2 – 4	2 – 4	0,15 – 0,20

Confezioni

	UCRETE Primer SC	UCRETE Primer LC	UCRETE Primer LC AS	UCRETE Primer RG
Parte 1, tanica da kg	1,065	2,67	2,67	0,56
Parte 2, tanica da kg	1,090	2,86	2,86	0,57
Parte 3, sacchetto da kg	0,75	14,60	8,40	0,30
Kit di kg	2,905	20,13	13,93	1,43

Preparazione del supporto ed applicazione

Si veda il documento "UCRETE Guida Applicativa".

Indicazioni di sicurezza

Si faccia riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto.



UCRETE è un marchio registrato del gruppo.

Dal 16/12/1992 BASF Construction Chemicals Italia Spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI-EN ISO 9001. Il Sistema di Gestione Ambientale è inoltre certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001.

BASF Construction Chemicals Italia Spa

Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italy

T +39 0422 304251 F +39 0422 421802

[http:// www.basf-cc.it](http://www.basf-cc.it) e-mail: infomac@basf.com

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona della BASF Construction Chemicals Italia Spa.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente. Ottobre 2009